

MODIFIKÁTORY SNAMAG

Materiály, určené pro modifikaci litin s kuličkovým grafitem polévacími metodami.

SNAMAG	Si (%)	Mg (%)	KVZ (%)	Ca (%)	Al (%)
3511	43 - 48	3,4 - 3,6	1,5 - 1,8	1,25 - 1,75	1 MAX
4001L	43 - 48	3,75 - 4,25	0,3 - 0,65	0,9 - 1,2	1 MAX
4512	43 - 48	4,2 - 4,5	1,1 - 1,3	1,8 - 2,0	1 MAX
5002	43 - 48	4,5 - 5,5	není	1,8 - 2,6	1 MAX
5012	43 - 48	4,7 - 5,0	1,1 - 1,3	1,8 - 2,0	1 MAX
5022	43 - 48	4,8 - 5,2	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	1 MAX
5522	43 - 48	5,0 - 5,5	1,5 - 2,0	1,8 - 2,2	1 MAX
5511L	43 - 48	5,3 - 5,6	0,8 - 1,2	1,25 - 1,75	1 MAX
5511	43 - 48	5,3 - 5,6	1,5 - 1,8	1,25 - 1,75	1 MAX
6012	43 - 48	5,5 - 6,0	0,8 - 1,2	1,5 - 2,0	1 MAX
5911	43 - 48	5,5 - 6,2	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1 MAX
5911L	43 - 48	5,5 - 6,2	0,4 - 0,7	0,8 - 1,2	1 MAX
6001	43 - 48	5,5 - 6,5	není	1,0 - 1,4	1 MAX
6022	43 - 48	5,5 - 6,5	1,6 - 2,4	1,6 - 2,4	1 MAX
5912	43 - 48	5,6 - 6,3	0,6 - 1,0	1,5 - 2,0	1 MAX
6312	43 - 48	6,0 - 6,5	1,0 - 1,2	2,0 - 2,5	1 MAX
6813L	43 - 48	6,5 - 7,0	0,4 - 0,6	3,0 - 3,5	1 MAX
6813	43 - 48	6,5 - 7,0	0,8 - 1,2	2,5 - 3,0	1 MAX
7013	43 - 48	6,5 - 7,5	0,8 - 1,2	2,5 - 3,0	1 MAX
7012	43 - 48	6,5 - 7,5	0,8 - 1,2	2,0 - 2,5	1 MAX
6811L	43 - 48	6,5 - 7,0	0,4 - 0,6	0,8 - 1,2	1 MAX
6811	43 - 48	6,5 - 7,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1 MAX
6822	43 - 48	6,5 - 7,0	2,0 - 2,2	2,0 - 2,2	1 MAX
7502	43 - 48	7,0 - 8,0	0,35 max	1,8 - 2,0	1 MAX
9011	43 - 48	8,0 - 10,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1 MAX
9013	43 - 48	8,0 - 10,0	0,8 - 1,2	3,0 - 3,2	1 MAX
8522	43 - 48	8,0 - 9,0	2,0 - 2,2	2,0 - 2,2	1 MAX
8533	43 - 48	8,0 - 9,0	3,0 - 3,5	3,0 - 3,5	1 MAX
8512	43 - 48	8,0 - 9,0	1,5 - 1,75	2,0 - 2,2	1 MAX
9501	43 - 48	9,0 - 10,0	není	0,8 - 1,2	1 MAX
1011	43 - 48	9,0 - 11,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,5	1 MAX
1033	43 - 48	10,0 - 11,0	3,0 - 3,5	3,0 - 3,5	1 MAX
1044	43 - 48	10,0 - 11,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	1 MAX
CGMG *)	43 - 48	5,5 - 6,5	5,0 - 6,0	1,75 - 2,25	1 MAX
LAMG	43 - 48	5,0 - 6,0	La = 0,5 - 0,7	0,8 - 1,2	1 MAX
LAMG3	43 - 48	5,5 - 6,15	La = 0,35 - 0,55	2,8 - 3,3	1 MAX

* určeno pro litinu s červíčkovitým grafitem

Pozn. Slitiny FeSiMg mohou být také dodávány na přání zákazníka i s jiným chemickým složením.

Standardní zrnitosti: 4 - 32 mm, 15 - 25 mm, 5 - 15 mm, 2 - 25 mm, 2 - 20 mm,
5 - 25 mm, 10 - 25 mm, 10 - 35 mm, 2 - 10 mm, 1 - 6 mm

Standardní balení: 25 kg papírový pytel, 50 kg pytel, 100 kg sud, 100 kg pytel, 250 kg sud,
250 kg pytel, 500 kg pytel, 1 000 kg Big-Bag

**Firma METOS v.o.s. je výhradním zástupcem společnosti
SNAM ALLOYS PVT. LTD pro ČR a SR.**