

OČKOVADLA

Materiály, určené pro očkování litin s kuličkovým a lupínkovým grafitem.

Název	Si (%)	Al (%)	Ca (%)	ostatní (%)	ostatní (%)
75 - INOCULANT	70 - 75	0,6 - 1,5	0,6 - 1,5	-	-
HIAL	73 - 76	3,7 - 4,7	1,1 - 1,8	-	-
ZIMAN	60 - 69	0,5 - 1,5	0,5 - 2,0	Ba = 0,3 - 1,0	Zr = 2,0 - 3,0 Mn = 1,9 - 2,8
HIMAN	60 - 65	1,0 - 1,5	1,0 - 1,5	Ba = 4,0 - 6,0	Mn = 9,0 - 11,0
STRON 75	70 - 75	0,5 MAX	0,1 MAX	Sr = 0,6 - 1,0	-
STRON 50	46 - 50	0,5 MAX	0,1 MAX	Sr = 0,6 - 1,0	-
RECAL	70 - 75	0,5 - 1,0	0,5 - 1,0	KVZ = 1,5 - 2,0	-
BACAL	70 - 75	0,75 - 1,25	0,75 - 1,25	Ba = 0,75 - 1,25	-
HIBACAL	65 - 75	0,5 - 1,5	1,0 - 2,0	Ba = 2,0 - 3,0	-
ZIRCAL	70 - 75	1,0 - 1,5	1,5 - 2,5	Zr = 1,0 - 2,0	-
BIAL	60 - 70	0,8 - 1,5	1,0 - 1,5	KVZ = 0,6 - 1,0	Bi = 0,8 - 1,0
LACAL	50 - 60	0,8 - 1,25	1,8 - 2,5	La = 1,75 - 2,25	-
XBACAL	60 - 65	0,8 - 1,5	0,8 - 1,5	Ba = 7,0 - 11,0	-

Standardní zrnitosti: 6 - 12 mm, 2 - 10 mm, 2 - 6 mm, 0,5 - 3 mm, 0,5 - 2 mm,
0,2 - 0,7 mm, 0,2 - 0,5 mm

Standardní balení: 25 kg papírový pytel, 50 kg pytel, 100 kg sud, 100 kg pytel, 250 kg sud,
250 kg pytel, 500 kg pytel, 1 000 kg Big-Bag

**Firma METOS v.o.s. je výhradním zástupcem společnosti
SNAM ALLOYS PVT. LTD pro ČR a SR.**